

Terostat-IX

Karta techniczna

Stan: 23.05.02

**Plastyczna, bezformowa masa
uszczelniająca dla przemysłu
i rzemiosła****Baza: kauczuk syntetyczny**

Charakterystyka:	Terostat IX jest plastyczną, nie zawierającą rozpuszczalnika, samoprzylepną masą uszczelniającą na bazie kauczuku syntetycznego (masa do ugniatania). Daje dobrą ochronę przed korozją i może być pokrywana dostępnymi w handlu lakierami na bazie żywicy lub oleju. Dzięki właściwościom klejącym, przykleja się do czystych i suchych powierzchni wszystkich materiałów. Wykazuje wspaniałe właściwości przyczepności do różnych materiałów.	
Zastosowanie:	Terostat IX stosuje się jako ugniataną masę do uszczelniania w przemyśle przerabiania blach, przy produkcji samochodów oraz w budowie wagonów i przyczep campingowych. Także w budownictwie do wypełniania otworów przelotowych instalacji elektrycznych i sanitarnych.	
Dane techniczne:	Kolor:	jasnoszary
	Zapach:	słaby, oleju mineralnego
	Konsystencja:	miękkoplastyczna, klejąca się, do ugniatania
	Gęstość (20 °C):	ok. 1,7 g/cm ³
	Zawartość ciał stałych:	ok. 100 %
	Temperatura stosowania:	- 30 °C do + 80 °C
	(krótkotrwale do 1 godz.):	160 °C.
Nakładanie:	Terostat IX przerabia się i nakłada ręcznie. Od całej ilości masy odrywamy żadaną ilość, ugniatamy w rękę i przykładamy w określone miejsce. Formowanie masy i jej wygładzenie wykonujemy ręką, klockiem drewnianym lub szpachelką. Dzięki swoim właściwościom daje idealną szczelność.	
Magazynowanie:	Zagrożenie przemarzeniem:	nie
	Zalecana temperatura składowania:	15 do 25 °C
	Czas składowania:	24 miesiące w oryginalnym opakowaniu.
Forma dostawy:	Puszka, 1 kg	Art. Nr 157.86 J

**Wskazania/ rady
dotyczące bezpieczeństwa/
oznaczenia transportowe:**

patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:

Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia masy i jej zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody uszczelniania i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

**Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą
ważność**

Polska

**Henkel Polska S.A
ul. Domaniewska 41/MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 56 56 200
Telefax (022) 56 56 222**

Niemcy

**Henkel Teroson GmbH
D-69112 Heidelberg
Hans-Bunte-Straße 4
D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698**
