



Terodicht Schwarz

Karta techniczna

Stan: 24.05.02

**Masa uszczelniająca
do uszczelniania szyb
w uszczelkach gumowych**

Baza: kauczuk butylowy

Charakterystyka:

Terodicht Schwarz jest czarną masą uszczelniającą o konsystencji pasty na bazie kauczuku butylowego z małym dodatkiem rozpuszczalników. Po odparowaniu rozpuszczalników pozostaje trwale plastyczna oraz odporna na starzenie, działanie wody i czynników atmosferycznych z dobrą funkcją uszczelniającą na połączeniu ramy karoserii/ uszczelki gumowej/ szyby. Wyływający spod uszczelki materiał można bardzo łatwo usunąć z szyby, jak i z lakieru metodą dziobania, ponieważ kohezja (wewnętrzna wytrzymałość) masy jest większa niż jej adhezja do podłoża (pryczepność).

Zastosowanie:

Terodicht Schwarz służy do uszczelniania szyb samochodowych w nowych uszczelkach gumowych: przednich, tylnych i bocznych. Uszczelniane są powierzchnie pomiędzy uszczelką i karoserią oraz pomiędzy uszczelką i szybą. Terodicht Schwarz może być także stosowany do uszczelniania połączeń blach karoseryjnych i listew ozdobnych. Uszczelnia nowe uszczelki zakładane na czyste podłoże: szybę i karoserię. Przy wilgotnych szybach albo zabrudzonym podłożu zaleca się zastosowanie masy Terodicht Elastik.

Dane techniczne:

Kolor:	czarny
Zapach:	benzyny
Konsystencja:	porowata
Gęstość:	ok. 1,33 g/cm ³
Zawartość ciał stałych:	ok. 85 %
Stabilność:	dobra
Odporność:	na wodę i środki zmywające do szyb (w 20 °C)
Temperatura stosowania:	- 30 °C do 80 °C
(krótkotrwale do 1 godz.):	100 °C.

Nakładanie:

Uwaga wstępna:

Przed rozpoczęciem nanoszenia masy należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie uszczelniane muszą być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i piasku jak również od pozostałych elementów zmniejszających przyczepność i brudu.

Nakładanie:

Terodicht Schwarz wyciska się z kartuszy przy pomocy ręcznego wyciskacza – Staku Pistole lub wyciskacza pneumatycznego – Multi Press Pistole i Power Line Pistole. Masę wprowadza się pomiędzy uszczelkę gumową i karoserię oraz pomiędzy uszczelkę i szybę na całym obwodzie otworu szyby, tak aby masa wypełniła wszystkie trudnodostępne profile. Należy jednak pamiętać o tym, żeby nie wprowadzać za dużo masy. Nadmiar wypływającej z pod uszczelki masy należy z grubsza usunąć drewnianą szpatułką. Przy tym nie uniknie się wyciągnięcia masy spod uszczelki. Śladowe pozostałości masy można usunąć po około 10 minutach po nałożeniu, stosując metodę dziobania i przy pomocy małej kulki uformowanej z masy Terostat II, VII lub IX.

Uwaga:

Tak długo jak masa zawiera rozpuszczalnik, występuje mocne ciągnięcie się nitek. Dlatego przy usuwaniu nadmiaru masy zaleca się albo odpowiednio długo odczekać, albo większą ilość – jak wyżej zostało opisane – usunąć za pomocą drewnianej szpatułki.

Nie zaleca się stosowania zmywaczy i rozpuszczalników, ponieważ prowadzi do rozmazania i zabrudzenia powierzchni.

Magazynowanie:

Zagrożenie przemarzeniem: nie
Zalecana temperatura składowania: 10 do 25 °C
Czas składowania: 12 miesięcy

Forma dostawy:

Kartusza, 310 ml Art. Nr 188.59 Z

Wskazania/ rady dotyczące bezpieczeństwa/ oznaczenia transportowe:

patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:

Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia masy i jej zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody uszczelniania i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska

Henkel Polska S.A
ul. Domaniewska 41/MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 56 56 200
Telefax (022) 56 56 222

Niemcy

Henkel Teroson GmbH
D-69112 Heidelberg
Hans-Bunte-Straße 4
D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698
