

PRODUKTBECHREIBUNG

BONDERITE C-MC 012 hat die folgenden Produkteigenschaften:

Technologie	Reiniger
Produkttyp	Alkalischer Reiniger
Anwendung	Membranreiniger
Komponenten	BONDERITE C-MC 012 BONDERITE C-MC 010 oder BONDERITE C-MC 030

BONDERITE C-MC 012 ist ein Alkalischer Spezialreiniger der zum Spülen von Membrananlagen, die mit silikathaltigen Lösungen belastet werden, genutzt wird.

Zusammensetzung:

- Alkalien
- Komplexbildner
- Phosphate

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	weißes Pulver
pH-Wert (1% in VE-Wasser)	12,5 bis 13,5
Löslichkeit (20 °C), g/l	~450
Trübungspunkt: (10 g/L), °C	>100

VERARBEITUNGSHINWEISE**Vorbemerkung:**

Wir empfehlen vor der Anwendung das **Sicherheitsdatenblatt** bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen zu lesen. Die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und kontaktieren Sie Henkel bezüglich analytischer Unterstützung.

Prozeßparameter:

Konzentration, g/L	5, pH-value >11
Temperatur, °C	40 bis 60
Behandlungszeit, min.	30 bis 60
Einwirkzeit, Min.	Abhängig von der Membranoberfläche, 2x 15 min bis 2x 45 min

Reinigungsverfahren:

1. Filtration beenden.
2. Wichtig: KEINE VORSPÜLUNG MIT WASSER
3. Vorreinigung mit BONDERITE C-MC 012
4. Reinigung mit alkalischem Membranreiniger 0,5 bis 1,0 % (BONDERITE C-MC 010 or BONDERITE C-MC 030)
5. Neutralspülen mit Wasser.
6. Durchfluss ermitteln (Praxisbedingungen). Die Reinigung war erfolgreich, wenn der vorgegebene Durchfluss wieder erreicht ist.
7. Die Empfehlungen der Membranhersteller zu den Reinigungsverfahren (z.B. pH-Stabilität) sollten befolgt werden.

Titration:

TF = 0,455 g/(l*ml)

Titration von 50 ml Badlösung mit 0,5 mol/l Salzsäure gegen Phenolphthalein.

Berechnung:

ml HCl * 0,455 g/(l*ml) = Konzentration der Reinigerlösung in g/l.

Informationen zur Abwasserbehandlung:

Vor dem Entsorgen neutralisieren. Das Produkt enthält Komplexbildner.

Die Abwasserbehandlung muss entsprechend den örtlichen, behördlichen Einleiter-Richtlinien erfolgen.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie das aktuelle **Sicherheitsdatenblatt** zu detaillierten Hinweisen bezüglich:

Gefahrstoffkennzeichnung**Transportvorschriften****Sicherheitsbestimmungen****LAGERUNG:**

Empfohlene Lagertemperatur, °C
Haltbarkeit in Monaten
(in ungeöffneten Originalgebinden)

5 bis 40
24

Haftungsausschluss

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen: Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Referenz-Nr. 0.0